

# Geliksi Ekobalsami

29- 06- 2016

**Käyttöohje:** suositeltava työlämpötila on vähintään +10 C° ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Käsiteltävän kohteen on oltava puhdas, pölytön, homeeton ja kuiva (kosteuspitoisuus alle 18 %). Poista home tarvittaessa GVK Ulkopesulla. Liukkaaksi höylätty pinta on hyvä karhentaa hienolla (320) santapaperilla ennen käsittelyä. Sekoita öljy huolellisesti ja sävytetty öljy erityisen huolellisesti. Muista sekoittaa myös käsittelyn aikana. Öljy sivellään tasaisesti pensselillä, ei liian paksult, ylimääräinen öljy poistetaan kuivatulla pensselillä ja annetaan kuivua n.1 vrk. Pystypinnoilla on tarpeen huolehtia valumien poistosta.

**Kuivuminen:** käsitellyn pinnan kuivuminen riippuu olosuhteista ja pinnan huokoisuudesta. Keskimäärin pinta on kuiva 1 vuorokaudessa. Lopullinen kuivuus on saavutettu 5 vrk:ssa.

**Riittoisuus:** 10-15m<sup>2</sup> / litra pinnan huokoisuudesta riippuen.

**Huomioitavaa:** eri puulajien ulkonäkö muuttuu eri tavalla öljykäsittelyn seurauksena. Tee aina koesively ennen lopullista käsittelyä. Palavaan materiaaliin kuten rätteihin tai hiontapölyyn imeytynyt öljy voi olla itsesyttävää. Käytetyt rätit upotetaan veteen, jonka jälkeen ne voidaan kuivata ulkona avoimessa tilassa ja polttaa.

**Työvälineiden puhdistus:** puhdistukseen voidaan käyttää esim. vettä ja saippuaa tai Geliksi havupuutärpättiä.

**Ravistettava.** Sekoita tuote aina hyvin ennen käyttöä.

**Sisältää:** vesiohenteista pellavaöljyä.

**Varastointi:** ei saa päästää jäätymään.

**Pakkauskoot:** 0,9 L, 2,7 L, 9 L.

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770**  
Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.