

Geliksi Veneterva

29- 06- 2016

Käyttöohje:

Käsittely suositellaan tehtäväksi aurinkoisessa säässä, työlämpötilan ollessa mielellään yli + 10 C° ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 80 %.

Käsiteltävän kohteen on oltava puhdas, pölytön, homeeton ja kuiva (kosteuspitoisuus alle 18 %).

Terva levitetään pensselillä tai rätillä. Sekoittamalla terva Geliksi Havupuutärpähtiä ja pellavaöljyä sen puuhun imeytyminen sekä juoksevuus paranevat ja kuivuminen nopeutuu.

Kuivuminen:

Kuivumisaika riippuu säätilasta, pinnan huokoisuudesta ja levityskerroksen paksuudesta. Kuivumista voi nopeuttaa sekoittamalla joukkoon havupuutärpähtiä.

Riittoisuus:

Noin 5–7 m² litralla laimentamattomana.

Työvälineiden puhdistus:

Puhdistukseen voidaan käyttää Geliksi Havupuutärpähtiä

Varastointi:

Suljetuissa astioissa, viileässä tai huoneen lämmössä, auringonvalolta suojattuna.

Sisältää:

Sisältää sitoutuneita ja vapaita rasva- ja hartsihappoja sekä suurimolekyylisiä fenoliyhdisteitä.

Hävittäminen:

Vuotanut aine imeytetään esim. hiekkaan. Imeytetty jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjt, kuivat purkit voidaan hävittää toimittamalla ne yleiselle kaatopaikalle.

Pakkauskoot:

1L, 2,5L, 5L, 10L

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.